

# MSGYPSUM

## جس مازندران سمنان

بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل



## مقدمة المنتج

جبس دالاهو بلس الصناعي يتميز بحجم جسيمات فائق النعومة (مش ٢٠٠)، مناسب لاستخدامات مثل صناعة القوالب، الأدوات الصحية وأعمال الجبس الداخلي. بفضل نعومته العالية، وبياضه الممتاز، وإمكانية ضبط زمن التصلب، فهو مثالي للمشاريع الدقيقة والتفاصيل المتقنة

## المزايا

- حجم جسيمات فائق النعومة (مش ٢٠٠) يضمن تطبيقاً سلساً ودقيقاً
- لا يحتاج إلى غربلة، مما يوفر وقت التحضير
- نعومة عالية وبياض ممتاز لجمالية سطح فائقة
- التصاق قوي وقوة ميكانيكية عالية لأسطح متنية
- إمكانية ضبط زمن التصلب حسب متطلبات المشروع
- مناسب لصناعة القوالب، الأدوات الصحية والتطبيقات الزخرفية
- مثالي لأعمال الجبس الداخلي للجدران، الأسقف والأعمدة
- يمنع التشقق، التقشر وعيوب السطح بعد الجفاف
- خصائص نهائية ممتازة لسطح مصقول وموحد
- متواافق مع ظروف مناخية وبيئية متنوعة، يحافظ على الجودة في مختلف المناطق

## تعليمات الاستخدام

لتحضير جبس دالاهو بلس، اختر وعاءً نظيفاً واملاه حتى النصف بالماء النظيف. رش مسحوق الجبس تدريجياً وبشكل متساوٍ على سطح الماء ليترسب بشكل "جزر صغيرة". اتركه بضع دقائق لامتصاص الرطوبة، ثم حرك جيداً لمدة ٢-١ دقيقة في اتجاهات متعددة حتى يتكون معجون ناعم ومتجانس. النسبة الموصى بها هي ١٠٠٠ مل من الماء مقابل ١٣٠٠ - ١٤٠٠ غ من الجبس. تجنب إضافة أي مواد أجنبية لأنها قد تؤثر على التصلب، الالتصاق أو جودة السطح. يجب استخدام الخليط فور تحضيره، مع الحفاظ على درجة حرارة البيئة فوق ٥ درجات مئوية أثناء الخلط والتطبيق لضمان الأداء الأمثل والتجانس المطلوب

## ملاحظات

يجب استخدام جبس دالاهو الميكروني خلال ٣ أشهر من تاريخ الإنتاج للحصول على الأداء الأمثل. بعد فتح الكيس، يجب استهلاك المنتج خلال أسبوع واحد لتجنب امتصاص الرطوبة وفقدان الجودة. امزج دائماً بالماء النظيف فقط؛ إضافة مواد أو شوائب أخرى قد تضعف الخصائص الكيميائية، الالتصاق وجودة السطح النهائية. تأكد أن درجة حرارة المكان أثناء الخلط والتطبيق لا تقل عن ٥ درجات مئوية، لأن البرودة قد تؤثر على زمن التصلب، التجانس والقوه، مما يؤدي إلى التشقق أو الجفاف غير المنتظم

## التطبيقات

- الجبس الداخلي لأسطح ناعمة ومتGANسة
- صناعة قوالب دقيقة للتطبيقات الصناعية والزخرفية، تضمن دقة عالية في الشكل وجودة السطح
- إنتاج الأدوات الصحية بجودة عالية، مع بياض ممتاز وبنية دقيقة مناسبة للسيراميك والخزف
- الجبس الزخرفي والقوالب، مثالٍ لتنفيذ التصاميم المعقدة والزخارف والكرانيش
- تبييض الجدران، الأعمدة والأسقف بتغطية متساوية وسطح ناعم ودائم
- إنتاج الجبس البوليمرى والمركب، يوفر التصاقاً عالياً وتوافقاً مع مواد التشطيب المختلفة مع تجانس وانكماش قليل



## منتجات أخرى

طور مشروعك الإنشائي باستخدام موادنا المتميزة! تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة من التوصيل السريع والموثوق مباشرة إلى موقعك

## البيانات الفنية

العنوان	الوحدة	النتيجة
كمية المسحوق	غرام	١٣٥٠ - ١٢٥٠
كمية الماء	ملييلتر	١٠٠٠
نسبة الماء/الجبس	%	٧٥
زمن التصلب الأولي	دقيقة	٩ - ٧
زمن التصلب النهائي	دقيقة	٣٠ - ٢٥
قوية الضغط	N/mm <sup>2</sup>	١٠ - ٨
قوية الانحناء	N/mm <sup>2</sup>	٥ - ٤
نسبة النقاء	%	٩٠ - ٨٨
حجم الحبيبات	ميكرون(μm)	١٢٥
بقايا الغربال	%	<٥.٥

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال **ستة أشهر** من تاريخ الإنتاج.  
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



# دالاهو<sup>+</sup> Dalahoo Puls

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



## مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱  
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران  
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵  
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵  
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: [www.mazgypsum.com](http://www.mazgypsum.com)

