

# MSGYPSUM

## جس مازندران سمنان

● بناء قوي، ورسم مستقبل أفضل

کیج مازندران سمنان

MSGYPSUM

کچ ساختمانی

برای مصارف روکار

(سفید کاری)

وزن خالص ۵۰ کیلوگرم

تاریخ تولید: سال ۱۴۰۲

دارنده کوامیمه: ISO 9001 : 2015

0933320421970002 TUV Brandenburger

کد: ۱۰۰۰۱۵۱۷

نیازیم استعلام بروانه: ۱۳۰۱۵-۱

مطابق با استاندارد ملی ایران شماره: ۱۳۰۱۵-۱

الجیس للبناء

جیس خارجی للبناء

یوفر جیس البناء خارجی اسٹھاً ملساً، مقاوم للعوامل الجوية ودائمة. مثالي للجدران، الواجهات والتشطيبات الخارجية بفضل التصاقه القوي ونتائج طولية الأمد.

سازمان على استاندارد ایران

۰۷۱ - ۸۸۷۵۵۰۳۱ و ۰۳۳۶۰۳۵۹۰

WWW.MSGYPSUM.COM

۷۳۳۳۵۵۹۱۸

## مقدمة المنتج

جبس البناء الخارجي رد جبس منتج عالي القوة مصمم لمقاومة العوامل الجوية، الرطوبة والأشعة فوق البنفسجية. يوفر التصاقاً قوياً بالطوب، الخرسانة أو الأسطح المكسوّة، ليمنح واجهات متينة، مقاومة للتشقّقات ومثالية للهندسة المعماريّة الحديثة

## المزايا

- مقاومة عالية للأمطار، الصقيع وأضرار الشمس
- التصاق ممتاز بالركائز الخارجية - الخرسانة، الطوب، الطبقة الأساس
- تشطّيب ثابت وخالي من التشقّقات تحت التمدد أو الانكماش الحراري
- سطح متين مقاوم للتآكل والصدامات
- سطح مقاوم للعوامل الجوية يصد الماء ويقلل من تسرب الرطوبة
- ثابت ضد الأشعة فوق البنفسجية، يقاوم تغيير اللون والتلاشي مع الزمن
- ملمس تطبيقي ناعم لواجهات نظيفة ومتقنة
- مناسب للأنظمة بطبقة واحدة أو متعددة حسب السطح والمناخ
- عمر خدمة طويل مع صيانة قليلة مطلوبة
- متوافق مع الدهانات، العوازل أو الطبقات العليا دون أي تأثير سلبي

## تعليمات الاستخدام

اختر وعاء خلط نظيفاً وأضف ماءً نقياً. أضف مسحوق الجبس تدريجياً مع التحريك المستمر يدوياً أو بخلاط ميكانيكي حتى الحصول على قوام ناعم ومتجانس خالٍ من الكتل. للحصول على أفضل النتائج، اتبع بدقة نسبة الماء إلى المسحوق الموصى بها. طبّق الجبس في طبقات رقيقة ومتقاربة، بدءاً بطبقة أساس إذا لزم الأمر، تليها طبقة نهائية. استخدم المالج أو الأداة لتسوية السطح وضمان تغطية كاملة والالتصاق جيد. يجب حماية الجبس المطبق حديثاً من أشعة الشمس المباشرة، الأمطار، الصقيع أو الرياح القوية أثناء المعالجة. اترك وقتاً كافياً للمعالجة قبل الطلاء أو العزل أو التعرض للظروف الجوية القاسية. تجنب إضافة أي مواد أجنبية لأنها قد تؤثر على الالتصاق، المتانة ومقاومة التشقق

## ملاحظات

يجب تخزين الجبس الخارجي في أماكن جافة ويسخدم قبل انتهاء فترة الصلاحية. لا تخلط مع مواد أجنبية (جبس عادي، تربة، إضافات) إلا إذا سمح بذلك وفقاً للبيانات الفنية. يجب ألا تقل درجة الحرارة المحيطة أثناء الخلط والتطبيق عن 5 °م. احم الجبس الطازج من الأمطار المباشرة، الصقيع أو الحرارة الشديدة حتى اكتمال المعالجة. استخدم معدات السلامة المناسبة: قفازات، نظارات واقية وتجنب استنشاق الغبار.

## التطبيقات

- تشطيب الجدران الخارجية والواجهات: على الخرسانة، الطوب أو الأسطح الحجرية لتوفير حماية طويلة الأمد ضد العوامل الجوية
- الطبقة الأساسية للتشطيب: تحضير الأسطح قبل الطلاء أو التشطيبات الزخرفية للحصول على التصاق ونعومة مثالية
- ترميم وإصلاح الواجهات المتضررة: بما في ذلك المناطق المتأثرة بالأمطار، الصقيع أو أشعة الشمس.
- تسوية وتنعيم الأسطح: قبل الطلاء أو العوازل المائية لتحسين المتنانة والمظهر
- طلاء واق للركائز المكشوفة: مثل القواعد، الشرفات والمناطق المعرضة للماء أو الصدمات
- الاستخدام في المناطق المناخية القاسية: حيث تعد مقاومة التشقق وثبات السطح أمراً أساسياً للمتنانة الطويلة الأمد



## منتجات أخرى

ارتقِ بمشروعك باستخدام موادنا الممتازة!  
تواصل معنا اليوم لتقديم طلبك والاستفادة  
من التوصيل السريع والموثوق مباشة  
إلى موقعك

## البيانات الفنية

العنوان	الوحدة	النتيجة
كمية المسحوق	غرام	١٤٠٠ - ١٣٠٠
كمية الماء	مليلتر	١٠٠٠
نسبة الماء/الجبس	%	٧٥
زمن التصلب الأولي	دقيقة	٧ - ٨
زمن التصلب النهائي	دقيقة	٢١ - ٢٥
قوية الضغط	N/mm <sup>2</sup>	٨ - ١٠
قوية الانحناء	N/mm <sup>2</sup>	٤ - ٥
نسبة النقاء	%	٨٠ - ٩٠
حجم الحبيبات	ميكرون(μm)	٥ - ١٨٠
بقايا الغربال	%	٣ - ٥

تمت تهيئة جبسات مصنع مازندران سمنان للاستهلاك خلال **ستة أشهر** من تاريخ الإنتاج.  
لذلك فإن أفضل وقت للاستخدام هو ستة أشهر بعد الإنتاج



# البناء جبس Red Exterior Construction Plaster

تستخدم شركة جبس مازندران سمنان أحدث التقنيات والمواد الخام عالية الجودة لإنجاح مجموعة واسعة من منتجات الجبس بما في ذلك الطبقة الأساسية، النهاية، والجبس المتخصص. بفضل الجودة العالية، وأ زمنة التصلب القياسي، والقوة الميكانيكية الممتازة وسهولة التطبيق، تلبي منتجاتنا متطلبات المشاريع الإنسانية بمختلف أحجامها

من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار والالتزام بالجودة، نوفر أساساً متيناً لبناء اليوم ورسم مستقبل مستدام لصناعة البناء



## مصنع جبس مازندران سمنان

العنوان: طهران، شارع الشهيد بهشتی، رقم ۱۸۱  
موقع المصنع: الكيلومتر ۲، طريق فیروزکوه، سمنان، إیران  
هاتف: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵  
فاکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵  
البريد الإلكتروني: info@mazgypsum.com

الموقع الإلكتروني: [www.mazgypsum.com](http://www.mazgypsum.com)

تسجيل طلباتكم  
في المعلومات

