



### گچ زیر کار

مناسب برای مرحله اول گچ کاری  
(سفت کاری)

وزن خالص: ۳۰ کیلوگرم تاریخ تولید: سال ۱۴۰۳

دارنده گواهینامه:

ISO 9001 : 2015 TUV Brandenburg

مناسب برای لایه نخست دیوارها و سقفها - با گیرش سریع، چسبندگی عالی  
به سطوح مختلف، و ایجاد بستری مقاوم برای اجرای لایه های بعدی گچ

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۵۰۳۱ و ۰۲۱-۳۳۶۰۳۵۹۰

WWW.MSGYPSUM.COM

# دالیا

## گچ پایه برای لایه نخست

## معرفی محصول

گچ زیرکار دالیا یک گچ صنعتی با دانه‌بندی بسیار ریز (مش ۲۰۰) است که برای استفاده در لایه‌های اولیه گچ‌کاری دیوار و سقف طراحی شده است. این محصول با سفیدی بالا، نرمی مناسب و زمان گیرش استاندارد، سطحی یکدست و مقاوم برای اجرای لایه‌های نهایی ایجاد می‌کند و گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های ساختمانی با کیفیت بالا به شمار می‌رود.

## ویژگی‌ها

- زمان گیرش اولیه مناسب برای اجرای کنترل‌شده و دقیق
- دانه‌بندی یکنواخت برای دستیابی به سطحی صاف و هموار
- چسبندگی عالی به انواع سطوح ساختمانی از جمله بتن و بلوک‌های سبک
- مقاومت فشاری و خمشی بالا برای لایه‌های زیرکار بادوام
- ایجاد سطحی آماده و یکدست جهت اجرای لایه‌های رویه
- راهکاری اقتصادی برای پروژه‌های مسکونی، تجاری و صنعتی
- سهولت در استفاده و صرفه‌جویی در زمان و هزینه اجرا
- تولیدشده مطابق با استانداردهای بین‌المللی کیفیت
- عرضه در کیسه‌های ۳۰ کیلوگی جهت سهولت حمل و نقل
- قابل استفاده در شرایط محیطی و آب‌وهوایی متفاوت

## دستورالعمل مصرف

برای آماده‌سازی گچ زیرکار دالیا، ابتدا ظرفی تمیز انتخاب کرده و مقدار موردنیاز آب (حدود ۱۰۰۰ میلی‌لیتر) را داخل آن بریزید. سپس به تدریج ۱۳۰۰-۱۴۰۰ گرم پودر گچ را روی سطح آب پاشیده و همزمان هم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و بدون گلوله ایجاد شود. عمل همزدن می‌تواند دستی یا مکانیکی انجام شود. مخلوط آماده شده باید به ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر روی سطح دیوار یا سقف اجرا شود. از افزودن هرگونه مواد خارجی از جمله گچ‌های معمولی، خاک یا افزودنی‌ها خودداری کنید، زیرا موجب کاهش چسبندگی و کیفیت سطح می‌شود. دمای محیط هنگام اجرا نباید کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد باشد. پس از آماده‌سازی، گچ باید سریعاً مصرف شود تا بهترین نتیجه حاصل شود.

## نکات مهم

گچ دالیا باید حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ تولید مصرف شود تا خواص فنی و کیفی آن حفظ گردد. پس از باز شدن کیسه، محتویات باید ظرف یک هفته مصرف شود. در زمان اجرا دمای محیط نباید کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد باشد. هیچ ماده‌ای از جمله گچ‌های معمولی، خاک یا افزودنی‌ها نباید با این محصول مخلوط شود، زیرا باعث کاهش کیفیت و ایجاد ترک در سطح خواهد شد. برای تنظیم زمان گیرش می‌توان نسبت آب به گچ را کمی تغییر داد؛ مخلوط غلیظ‌تر سریع‌تر و مخلوط رقیق‌تر دیرتر می‌گیرد، بدون اینکه سایر خواص محصول تغییر کند.

## کاربردها

- ایجاد لایه زیرکار مقاوم برای گچ‌کاری دیوارها و سقف‌های داخلی
- آماده‌سازی سطحی صاف و مناسب برای رنگ، کاغذ دیواری و پوشش‌های تزئینی PVC
- مناسب برای پروژه‌های مسکونی، تجاری و صنعتی در انواع کاربری‌ها
- اصلاح و تراز سطوح ناهموار و کاهش نیاز به زیرسازی اضافی
- عملکرد پایدار در شرایط محیطی گوناگون با حفظ مقاومت و کیفیت
- کاربرد مؤثر در پروژه‌های سریع‌الاجرا، همراه با صرفه‌جویی در زمان و کاهش ضایعات مصالح



## سایر محصولات

با استفاده از محصولات ممتاز ما پروژه‌های ساختمانی خود را ارتقا دهید. برای ثبت سفارش و بهره‌مندی از تحویل سریع و مطمئن در محل کارگاه، همین امروز با ما تماس بگیرید

## مشخصات فنی

| عنوان            | واحد               | میزان     |
|------------------|--------------------|-----------|
| مقدار پودر       | گرم                | ۱۲۵۰-۱۳۵۰ |
| مقدار آب         | میلی لیتر          | ۱۰۰۰      |
| نسبت آب به گچ    | درصد               | ۷۵        |
| زمان گیرش اولیه  | دقیقه              | ۷ - ۹     |
| زمان گیرش نهایی  | دقیقه              | ۲۷ - ۳۰   |
| مقاومت فشاری     | $N/mm^2$           | ۹ - ۱۰    |
| مقاومت خمشی      | $N/mm^2$           | ۴ - ۵     |
| درصد خلوص        | درصد               | ۸۰ - ۹۰   |
| اندازه دانه بندی | میکرون ( $\mu m$ ) | ۱۳۰       |
| الک باقیمانده    | درصد               | ۰.۲ - ۰.۴ |

گچ های کارخانه **گچ مازندران سمنان** برای مصرف نهایتاً در ۶ ماه پس از تولید بهینه سازی شده اند . پس بهترین زمان مصرف ۶ ماه پس از تولید است



# دالیا Dälia گچ Gypsum

شرکت گچ مازندران سمنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مواد اولیه باکیفیت، طیف گسترده‌ای از محصولات گچی شامل گچ‌های زیرکار، روکار و تخصصی را تولید می‌کند. این محصولات با زمان گیرش استاندارد، مقاومت مکانیکی بالا و سهولت اجرا، پاسخگوی نیاز پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های مختلف هستند.

ما با ترکیب تجربه، نوآوری و پایبندی به کیفیت، زیربنایی محکم برای ساخت‌وساز امروز فراهم کرده و آینده‌ای پایدار برای صنعت ساختمان ترسیم می‌کنیم.



## کارخانه گچ مازندران سمنان

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۱۸۱  
محل کارخانه: کیلومتر ۲ جاده فیروزکوه، سمنان، ایران  
تلفن: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵  
فکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵  
پست الکترونیکی: [info@mazgypsum.com](mailto:info@mazgypsum.com)

وبسایت: [www.mazgypsum.com](http://www.mazgypsum.com)

ثبت سفارشات شما



اطلاعات بیشتر و