

MSGYPSUM
گچ مازندران سمنان

● سفیدی ماندگار، استحکامی رویایی

گچ مازندران سمنان
MSGYPSUM

**POLYMER
PLASTER**
MOISTURE AND SOUND
INSULATION

گچ پلیمری (عایق رطوبت و صوت)
گچ پلیمری میبایست حداکثر سه ماه
بعد از تولید مصرف گردد



گچ پلیمری
عایق رطوبت و صدا

CERTIFIED
ISO 9001

Adr. : Firoozkooh Road, Semnan, Iran
Tel : +9821-88755031 +9823-33603590
www.msgypsum.com - Made in IRAN

گچ پلیمری عایق رطوبت و صدا، سازگار با محیط زیست و با اجرای آسان، گزینه‌ای
ایده‌آل برای دیوارها و سقف‌های داخلی است که سطحی صاف، بادوام و مقاوم در
برابر ترک ایجاد می‌کند

معرفی محصول

گچ پلیمری دالیا از محصولات مازندران سمنان، یک گچ زیرکار تقویت شده با پلیمر است که چسبندگی عالی، عایق رطوبت و صدا را فراهم می‌آورد. این محصول سطحی صاف و مقاوم ایجاد می‌کند که آماده برای رنگ، کاغذ دیواری، پنل‌های پی وی سی و پوشش های تزئینی می‌باشد

ویژگی‌ها

- مقاومت عالی در برابر رطوبت برای فضاهای نیمه مرطو
- چسبندگی بالا به بتن، فوم، پلی استایرن و سایر زیرکارهای ساختمانی و سطوح ناهموار
- عایق صدا و بهبود آسایش صوتی در فضاهای داخلی
- ایجاد سطحی یکنواخت و صاف با حداقل نقص
- زمان گیرش سریع (حدود ۱۵ دقیقه) برای تسریع در اجرای پروژه
- اقتصادی تر از زیرکار سیمانی، کاهش در هزینه و نیروی کار
- افزودنی‌های پلیمری برای کاهش ترک خوردگی، جمع شدگی و پوسته پوسته شدن
- سطح بادوام، قابل شست و شو و مقاوم در برابر سایش
- بسته بندی ضد آب برای افزایش ماندگاری محصول
- قابل استفاده به عنوان زیرکار و روکار در کارهای تزئینی

دستورالعمل مصرف

یک ظرف تمیز انتخاب کرده و آب تازه داخل آن بریزید. پودر گچ پلیمری دالیا را به آرامی و همزمان با هم زدن دستی یا با دستگاه مخلوط کن به آب اضافه کنید تا خمیری یکنواخت و بدون گلوله حاصل شود. نسبت مصرف: حدود ۱۰ کیلوگرم گچ برای هر مترمربع (بسته به ضخامت اجرا). پرداخت و تسطیح باید در زمان کارپذیری انجام شود، پیش از گیرش اولیه. ضخامت اجرا بسته به نیاز متفاوت است: معمولاً ۵ - ۱۵ میلی متر برای روکار، و بیشتر برای هموارسازی ناهمواری های بزرگ تر. پس از گیرش و رسیدن گچ به حالت نیمه سخت، سطح را با ماله یا ابزار پرداخت صاف کنید تا برای پوشش های تزئینی آماده گردد

نکات مهم

انبارداری: در محیط خشک نگهداری شود. پس از باز شدن کیسه، در کوتاه ترین زمان مصرف شود تا از جذب رطوبت جلوگیری شود. شرایط محیطی: دمای محیط هنگام اجرا نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد تا گیرش و چسبندگی مطلوب حاصل شود. ممنوعیت افزودنی ها: از افزودن گچ معمولی، خاک، سیمان یا هر ماده خارجی خودداری کنید؛ این کار موجب کاهش چسبندگی و ایجاد عیوبی مانند ترک، تغییر رنگ یا پبله می شود. زمان گیرش: زمان ذکر شده (حدود ۱۵ دقیقه) با فرض اختلاط صحیح و شرایط مناسب است. تغییر زمان تنها با افزودنی های کنترل شده و آزمایش شده امکان پذیر است

کاربردها

- زیرکار داخلی: مناسب دیوارها و سقف‌ها به‌عنوان پایه‌ای محکم پیش از پوشش‌های تزئینی
- سطح نهایی: آماده برای رنگ‌های روغنی، پلاستیک، کاغذ دیواری، پنل دیواری و پوشش‌های دکوراتیو
- مناطق مرطوب: قابل استفاده در آشپزخانه‌ها، سرویس‌ها و فضاهای نیمه‌مرطوب به دلیل مقاومت رطوبتی بالا
- کنترل صدا: کاربرد در دیوارها و سقف‌های جداکننده برای کاهش انتقال صدا و ایجاد آسایش صوتی
- جایگزین سیمان: گزینه‌ای سبک‌تر و سریع‌تر به جای زیرکار سیمانی یا گچ‌های سنتی، با صرفه‌جویی در زمان و هزینه
- مرمت و بازسازی: مناسب برای هموارسازی و ترمیم سطوح آسیب‌دیده پیش از اجرای پوشش نهایی



سایر محصولات

با استفاده از محصولات ممتاز ما پروژه‌های ساختمانی خود را ارتقا دهید. برای ثبت سفارش و بهره‌مندی از تحویل سریع و مطمئن در محل کارگاه، همین امروز با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

عنوان	واحد	میزان
مقدار پودر	گرم	۱۳۵۰ - ۱۴۰۰
مقدار آب	میلی لیتر	۱۰۰۰
نسبت آب به گچ	درصد	۷۳
زمان گیرش اولیه	دقیقه	۱۰ - ۱۵
زمان گیرش نهایی	دقیقه	۲۷ - ۳۰
مقاومت فشاری	N/mm^2	۷ - ۹
مقاومت خمشی	N/mm^2	۳.۵ - ۴.۵
درصد خلوص	درصد	۸۸ - ۹۰
اندازه دانه بندی	میکرون (μm)	۰ - ۱۸۰
الک باقیمانده	درصد	۳ - ۵

گچ های کارخانه **گچ مازندران سمنان** برای مصرف نهایتاً در ۶ ماه پس از تولید بهینه سازی شده اند . پس بهترین زمان مصرف ۶ ماه پس از تولید است



گچ پلیمری Polymer Plaster

شرکت گچ مازندران سمنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مواد اولیه باکیفیت، طیف گسترده‌ای از محصولات گچی شامل گچ‌های زیرکار، روکار و تخصصی را تولید می‌کند. این محصولات با زمان گیرش استاندارد، مقاومت مکانیکی بالا و سهولت اجرا، پاسخگوی نیاز پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های مختلف هستند.

ما با ترکیب تجربه، نوآوری و پایبندی به کیفیت، زیربنایی محکم برای ساخت‌وساز امروز فراهم کرده و آینده‌ای پایدار برای صنعت ساختمان ترسیم می‌کنیم.



کارخانه گچ مازندران سمنان

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۱۸۱
محل کارخانه: کیلومتر ۲ جاده فیروزکوه، سمنان، ایران
تلفن: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۵
فکس: +۹۸ ۲۱-۸۸۷۵۰۳۵
پست الکترونیکی: info@mazgypsum.com

وبسایت: www.mazgypsum.com

ثبت سفارشات شما



اطلاعات بیشتر و