

MSGYPSUM

گچ مازندران سمنان

● سفیدی ماندگار، استحکامی رویایی



گچ ساختمانی

برای مصارف روکار

سوپر دالاهو یک گچ پرداخت ممتاز با سفیدی بالا، اجرای روان و زمان گیرش ایده آل است. این محصول برای دیوارهای داخلی و پرداخت های دقیق سطحی طراحی شده است

کارخانه: سمنان، کیلومتر دو جاده فیروزکوه
۰۲۱-۸۸۷۵۵۰۳۱ و ۰۲۳-۳۳۶۰۳۵۹۰
سازمان ملی استاندارد ایران
۷۳۲۳۵۵۹۱۸
WWW.MSGYPSUM.COM

معرفی محصول

گچ سوپر دالاهو با دانه‌بندی بسیار ریز (مش ۲۰۰) تولید شده و برای کاربردهایی مانند قالب‌سازی، صنایع بهداشتی و گچکاری داخلی مناسب است. این محصول با نرمی ویژه، سفیدی عالی و امکان تنظیم زمان گیرش، گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های دقیق و پرداخت‌های جزئیات ظریف می‌باشد.

ویژگی‌ها

- دانه‌بندی فوق‌العاده ریز (مش ۲۰۰) برای اجرای دقیق و یکنواخت
- بی‌نیاز از الک کردن، صرفه‌جویی در زمان آماده‌سازی
- نرمی بالا و سفیدی ممتاز برای جلوه سطحی زیبا
- چسبندگی قوی و مقاومت مکانیکی بالا برای سطوح بادوام
- قابلیت تنظیم زمان گیرش متناسب با نیاز پروژه
- مناسب برای قالب‌سازی، صنایع بهداشتی و کاربردهای تزئینی
- ایده‌آل برای گچکاری داخلی دیوارها، سقف‌ها و ستون‌ها
- جلوگیری از ترک‌خوردگی، پوسته‌پوسته شدن و عیوب سطحی پس از خشک شدن
- پرداخت عالی برای دستیابی به سطحی صاف و صیقلی
- سازگار با شرایط آب‌وهوایی مختلف، حفظ کیفیت پایدار در مناطق گوناگون

دستورالعمل مصرف

برای آماده‌سازی گچ سوپر دالاهو، ابتدا ظرفی تمیز انتخاب کرده و آن را تا نیمه با آب تازه پر کنید. سپس پودر گچ را به صورت یکنواخت روی سطح آب بپاشید تا به شکل «جزیره‌ای» پخش شود. اجازه دهید چند دقیقه ذرات رطوبت را جذب کنند، سپس به مدت ۱-۲ دقیقه در جهات مختلف هم بزنید تا خمیری یکنواخت و بدون گلوله به دست آید. نسبت اختلاط پیشنهادی ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب برای ۱۳۰۰-۱۴۰۰ گرم پودر است. از افزودن هرگونه ماده خارجی خودداری کنید؛ این کار موجب تغییر گیرش، کاهش چسبندگی و افت کیفیت سطح می‌شود. خمیر آماده باید بلافاصله مصرف شود. دمای محیط هنگام اجرا بالاتر از ۵ درجه سانتی‌گراد باشد.

نکات مهم

گچ میکرونیزه سوپر دالاهو باید حداکثر ظرف سه ماه پس از تولید مصرف شود. پس از باز شدن کیسه، محتویات باید ظرف یک هفته استفاده گردد تا از جذب رطوبت و کاهش کیفیت جلوگیری شود. تنها از آب تمیز برای اختلاط استفاده کنید؛ افزودن مواد دیگر موجب افت چسبندگی و کیفیت سطح خواهد شد. دمای پایین می‌تواند زمان گیرش و مقاومت گچ را تغییر دهد و خطر ترک یا خشک شدن نامنظم را به همراه داشته باشد.

کاربردها

- گچکاری داخلی: ایجاد سطحی صاف و یکنواخت برای دیوارها و سقفها
- قالبسازی دقیق: مناسب برای پروژههای صنعتی و تزئینی با دقت بالا در شکل و جزئیات
- تولید قطعات بهداشتی: با سفیدی و بافت ظریف، مناسب برای سرامیک و چینی
- گچبری تزئینی: اجرای نقشها و طرحهای ظریف، قرنیزها و جزئیات دکوراتیو
- سفیدکاری دیوار، سقف و ستون: ایجاد پوششی یکدست و ماندگار
- تولید گچهای پلیمری و ترکیبی: با چسبندگی بالا و سازگاری با مصالح تکمیلی، همراه با جمعشدگی کم



سایر محصولات

با انتخاب محصولات ممتاز ما، کیفیت پروژه های ساختمانی خود را ارتقا دهید. همین امروز با ما تماس بگیرید و از تحویل سریع و مطمئن در محل پروژه بهره مند شوید.

مشخصات فنی

عنوان	واحد	میزان
مقدار پودر	گرم	۱۳۰۰ - ۱۴۰۰
مقدار آب	میلی لیتر	۱۰۰۰
نسبت آب به گچ	درصد	۷۰
زمان گیرش اولیه	دقیقه	۷ - ۸
زمان گیرش نهایی	دقیقه	۲۵ - ۳۰
مقاومت فشاری	N/mm^2	۸ - ۱۰
مقاومت خمشی	N/mm^2	۴ - ۵
درصد خلوص	درصد	۸۸ - ۹۰
اندازه دانه بندی	میکرون (μm)	۱۲۵
الک باقیمانده	درصد	<0.5

گچ های کارخانه **گچ مازندران سمنان** برای مصرف نهایتاً در ۶ ماه پس از تولید بهینه سازی شده اند . پس بهترین زمان مصرف ۶ ماه پس از تولید است



سوپر دالاهو Super Dalahoo

شرکت گچ مازندران سمنان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مواد اولیه باکیفیت، طیف گسترده‌ای از محصولات گچی شامل گچ‌های زیرکار، روکار و تخصصی را تولید می‌کند. این محصولات با زمان گیرش استاندارد، مقاومت مکانیکی بالا و سهولت اجرا، پاسخگوی نیاز پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های مختلف هستند.

ما با ترکیب تجربه، نوآوری و پایبندی به کیفیت، زیربنایی محکم برای ساخت‌وساز امروز فراهم کرده و آینده‌ای پایدار برای صنعت ساختمان ترسیم می‌کنیم.



کارخانه گچ مازندران سمنان

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره ۱۸۱
محل کارخانه: کیلومتر ۲ جاده فیروزکوه، سمنان، ایران
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۰۳۱-۹۸+
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۵۰۳۵-۹۸+
پست الکترونیکی: info@mazgypsum.com

وبسایت: www.mazgypsum.com

ثبت سفارشات شما



اطلاعات بیشتر و